

NORSOK – Náterový systém no. 5

(Materiál na pasívnu protipožiarnu ochranu musí byť prekvalifikovaný)



Pod protipožiarnu ochranu

5A Pod epoxidové protipožiarné materiály				
System no.	Predpríprava povrchu	Náterový systém	DFT μm	íslo skúšobného protokolu
5A-1	Sa 2½	Barrier Plus	60	3410-12-0061106 Mt02, PFP
		Penguard Tie Coat 100	25	
		Jotachar JF750	*	
		Epoxy tie-coat	**	
		Hardtop Optima/Pro/CA/XP/AX	***	
5A-2	Sa 2½	Barrier	60	
		Penguard Tie Coat 100	25	
		Jotachar JF750	*	
		Epoxy tie-coat	**	
		Hardtop Optima/Pro/CA/XP/AX	***	
5A-3	TSZ	Penguard Tie Coat 100	15	
		Jotachar JF750	*	
		Epoxy tie-coat	**	
		Hardtop Optima/Pro/CA/XP/AX	***	

Poznámka:

* Jotachar JF750 má hrúbku náteru závislú od rozmeru prvku a požiarnej odolnosti. Prosím konzultujte s vaším Jotun PFP zástupcom.

Nasledujúce pokyny sú v súlade s NORSOK M501 rev.6 doporu eniami

Základ prekvalifikovaný v NORSOK systéme no.1 môže byť použitý ako základ v pasívnych protipožiarných syst. (Schválené základné nátery pre Jotachar sú v zozname doporu ených náterov JOTUN)

** NORSOK M-501 doporu uje použiť epoxidový tie-coat na epoxidový protipožiarný náter pred aplikáciou vrchného náteru.

*** Vrchné nátery prekvalifikované v NORSOK systéme no.1 môžu byť použité aj v PFP.

5B Pod cementové protipožiarné systémy
Prosím kontaktujte Technical Sales Support oddelenie